



**Rivista:**  
Far Da Sé

**Edizione:**  
Luglio 2019

**Pagine:**  
16-17

**Titolo:**  
-Pulizia e manutenzione:  
olio effetto naturale e cera rivitalizzante



#### LAMATURA

La prima levigatura (o lamatura) si effettua alcuni giorni dopo la posa; si fa una prima sgrassatura con abrasivi a grana grossa, si stuccano imperfezioni e dislivelli ancora riscontrabili e poi si ricarteggia con grana fine, terminando con la finitura.

Quando la lucidatura tradizionale non basta più, dopo 10-15 anni dalla posa, occorre rimuovere qualche decimo di millimetro dello strato superficiale; si pulisce a fondo il pavimento con prodotti specifici e si leviga con abrasivi via via più fini, eliminando completamente la vecchia finitura.

Per queste operazioni ci sono macchine levigatrici di grandi dimensioni che velocizzano il lavoro e riducono la fatica, garantendo un risultato uniforme e permettendo di lavorare in posizione eretta.

È un'operazione che va preferibilmente fatta eseguire da personale specializzato; tuttavia queste macchine possono essere noleggiate per eseguire personalmente la levigatura.



#### PULIZIA E MANUTENZIONE

Le moderne tecniche produttive, i prodotti utilizzati per i trattamenti (di prefinitura o successivi alla posa del grezzo) e quelli per la manutenzione ordinaria garantiscono integrità e lunga durata; mediamente solo dopo 15 anni si rende necessaria la manutenzione straordinaria che prevede la levigatura del pavimento e un nuovo trattamento per riportarlo a nuovo.

**01.** Il parquet verniciato va accuratamente ripulito dalla polvere, prima aspirandola e poi passando un panno appena inumidito con sola acqua; settimanalmente (o più di rado, in base alle esigenze) si esegue una pulizia successiva con un detergente specifico diluito in acqua e, all'occorrenza, si può applicare un prodotto ravvivante in emulsione acquosa. Se, a distanza di anni, si dovesse procedere a un radicale rinnovo per eliminare righe e tracce di usura, il pavimento va levigato per asportare completamente la vernice e, se occorre, un sottile strato di legno; si sostituiscono eventuali elementi danneggiati e si applica un nuovo strato di vernice.

**02-03.** Se il parquet è rifinito a cera, dopo aver eliminato la polvere, si possono togliere righe e segni con un solvente specifico per cera; per la ceratura di mantenimento, cui segue la lucidatura, è bene utilizzare sempre uno stesso tipo di cera, possibilmente quella del primo trattamento.

**04.** A seconda dell'utilizzo, può essere necessario effettuare la deceratura dell'intera superficie con l'apposito solvente e procedere a un nuovo ciclo di ceratura e lucidatura; bisogna evitare di utilizzare prodotti che non siano appositamente concepiti per parquet cerati.



## OLIO EFFETTO NATURALE E CERA RIVITALIZZANTE



Essendo un olio a effetto naturale, trasparente, è necessario rimuovere tutte le tracce del precedente trattamento; è sempre necessario carteggiare la superficie prima dell'applicazione. A seconda del tipo di legno e della necessità di rimuovere eventuali segni di usura o danni sulla superficie, va usata carta vetrata con maggiore o minore potere abrasivo.

01. L'olio per parquet si può stendere sulla superficie del legno usando un pennello o un tampone di

stoffa; l'olio va distribuito uniformemente, senza eccedere, per poi passare uno straccio pulito.

02. Per ottenere un buon risultato è necessario dare una seconda mano di olio a distanza di almeno 6-8 ore, previa carteggiatura della superficie con carta abrasiva a grana 320.

03. Si ripete la stesura, rimuovendo l'eccesso. La resa è di 13 m<sup>2</sup>/litro, essicca al tatto in 24-48 ore, è calpestabile dopo 48-72 ore, raggiunge la totale essiccazione dopo circa 7 giorni.



La cera rivitalizzante è un prodotto inodore, autolucidante, protettivo e rinvigorente che ridona alla vernice il tono e la lucentezza persi a causa dell'usura e del calpestio, eliminando anche i graffi superficiali. Dopo aver pulito con cura il pavimento in legno, si applica la cera con una spugna leggermente imbevuta di prodotto, oppure con un apparecchio applicatore; non serve lucidare (è autolucidante) e il pavimento è calpestabile dopo un'ora. Il trattamento è consigliato a intervalli variabili da 6 mesi a 2 anni, in base all'usura. La confezione da 0,75 litri costa euro 22,00. [www.lineabluvernici.it](http://www.lineabluvernici.it)